

ELEOIL 400

nastri in gomma / rubber belts



Specifiche Tecniche / Technical Specification

| | Um | Norma / norm | Valore / value |
|---|-------------------|--------------|----------------|
| Peso / weight | Kg/m ² | | 12,6 |
| Carico di rottura / tensile strength | Kg/cm | DIN 22102 | 400 |
| Allungamento a rottura / elongation at breaking | % | DIN 22102 | 10 |
| max allung. al carico di lavoro / max. working elongation | % | DIN 22102 | 1,5 |
| Adesione coperture / adhesions cover | N/mm | DIN 22102 | ≥ 4,5 |
| Adesione tela tela / adhesions ply to ply | N/mm | DIN 22102 | ≥ 5 |
| Diam. tamburo motore / min. diam. motor pulley | mm | | 350 |
| Diam. tamburo di coda / min. diam. tail pulley | mm | | 300 |
| Numero tele / number of plies | n° | DIN 22102 | 3 |
| Composizione tessuto / fabric composition | | DIN 22102 | EP 125 |
| Temperatura di esercizio / operating temperature | min. / max. °C | | -30 ÷ 90 |

Dimensioni / Dimensions

| | Um | Norma / norm | Valore / value |
|---|----|--------------|----------------|
| Spessore coperture superiore / top cover thickness | mm | DIN 22102 | 4 |
| Spessore coperture inferiore / bottom cover thickness | mm | DIN 22102 | 2 |
| Spessore totale / total thickness | mm | DIN 22102 | 9 |
| Larghezza / width | mm | DIN 22102 | - |
| Lunghezza / length | m | DIN 22102 | - |

Caratteristiche delle coperture / Cover characteristics

| | Um | Norma / norm | Valore / value |
|---|-----------------|--------------|----------------|
| Grado copertura / cover grade | | DIN 22102 | G |
| Carico di rottura / tensile strength | N/mm | DIN 22102 | 15 |
| Allungamento a rottura / elongation at breaking | % | DIN 22102 | 350 |
| Perdita all'abrasione / abrasion loss | mm ³ | DIN 22102 | 200 |
| Durezza / hardness | SH/A | | 65 |

Tabella Tolleranze / Table Tolerances

| | da / from | a / to | Um | tolleranze / tolerances ² |
|----------------------|-----------|--------|------|--------------------------------------|
| Durezza / hardness | - | - | SH/A | ± 5 |
| Larghezza / width | - | - | % | 5 |
| Lunghezza / length | - | - | % | 10 |
| Spessore / thickness | 0,5 | 1,5 | % | 25 |
| " " | 2 | 5 | % | 10 |
| " " | 6 | 20 | % | 7 |
| " " | 25 | 40 | % | 3 |
| " " | 50 | 100 | % | 2 |