

PAT-rec/300T

materiale per riparazioni / repair materials



Caratteristiche della gomma / rubber characteristics

	Um	Norme / norms	Valore / value
Colore / color			nero verde / black green
Polimero base / base polymer			SBR
Durezza / hardness	SH/A		55
Peso specifico / specific weight	g/cm ³	DIN 53479	1,15
Allungamento a rottura / elongation at break	%	DIN 53504	≥ 450
Temperatura di esercizio / operating temperature	min. / max. °C		-20 / +80
Resistenza alla lacerazione / tear strenght	N/mm ²	DIN 53504	15
Perdita all'abrasione / abrasione loss	mm ³	ISO 4649	120
Compressione a campione / compression set	%	ISO 4662	60
Larghezza / width	mm		300
lunghezza / length	mm		500
Spessore / thickness	mm		2,3
Tessuto / fabric			Si / Yes
Forma / shape			rettang. / rectang.

Resistenze della gomma / rubber resistance

	Valore / value
Ozono / ozone	moderatamente resistente / moderately resistant
Tempo / time	moderatamente resistente / moderately resistant
Olio / oil	non resistente / not resistant
Benzina / fuel	non resistente / not resistant
Acido / acid	moderatamente resistente / moderately resistant
Basi forti / strong bases	resistente / resistant
Resistenza all'usura / wear resistance	adatto / suitable
Temperatura / temperature	moderatamente resistente / moderately resistant